



Literatura Técnica do Produto

Laranja Ecoflex CGR

Color Index do Pigmento: CI 21110 – Pigmento Orange 13

Número CAS. : 3520-72-7

Grupo Químico: Disazo Pirazolona

CARACTERÍSTICA DO PRODUTO

É uma linha de preparação base água estabilizada de pigmentos orgânicos e inorgânicos, isentos de metais pesados.

Contém aditivos dispersantes e umectantes não iônicos e aniônicos que não afetam o meio ambiente, por não conter metais pesados, formaldeído, ftalatos, arilfenol etoxilado em sua composição.

CARACTERÍSTICA FÍSICAS E FÍSICO-QUÍMICAS

Solidez a luz : Tom Pleno: 7

Tom Reduzido (1/25): 6-7

Solidez a intempéries : Tom Pleno: 3-4

Tom Reduzido (1/25): 3

Solidez a Álcalis: 5

Solidez a Ácidos: 5

Concentração Apróx. Pigmento 45%

Solidez a luz: Escala de azuis de 1 a 8, sendo grau 8 ótima resistência e grau 1 muito baixo.

Solidez a intempéries: Conforme escala de cinzas de 1 a 5, sendo grau 5 ótima e grau 1 resistência muito baixa.

A solidez do pigmento depende da concentração utilizada na formulação.